

PRODUKTDOKUMENTASJON ARAUCO PLY

Produkt: Arauco Ply CP/C kvalitet

Leverandør	Arauco Ply
Adresse:	Las Condes, Santiago
Internettadresse:	www.araucoply.com
E-mail:	Kontakt forhandler
Telefon:	Kontakt forhandler
Telefaks:	Kontakt forhandler
Kontaktperson	Kontakt forhandler

Skarpkant	Dimensjon	NOBB nr	Plater pr pall	Nettoareal pr plate m ²	Vekt (kg/m ²)
CP/C kvalitet	2440x1220x9,0		108	2,98	4,6
CP/C kvalitet	2440x1220x12		80	2,98	6,4
CP/C kvalitet	2440x1220x15		65	2,98	8,0
CP/C kvalitet	2440x1220x18		54	2,98	9,7
CP/C kvalitet	2440x1220x21		46	2,98	11,2

TG2	Dimensjon	NOBB nr	Plater pr pall	Nettoareal pr plate m ²	Vekt (kg/m ²)
CP/C kvalitet	2400x1200x9,0		108	2,88	4,6
CP/C kvalitet	2400x1200x12		80	2,88	6,4
CP/C kvalitet	2400x1200x15		65	2,88	8,0
CP/C kvalitet	2400x1200x18		54	2,88	9,7
CP/C kvalitet	2400x1200x21		46	2,88	11,2

Kvalitetssikring	Produktet er godkjent av WKI for å møte de tyske standardene DIN 68705-3: 1981-12 og er autorisert til å benytte symbolet U som stempel (BFU-100). I tillegg har produktet godkjenning fra Teknologiske Institutt i Danmark (CE-EN 13986:2002).
------------------	---

Produktbeskrivelse

Generell beskrivelse	Solid kryssfiner levert med eller uten not og fjær på to sider
Bruksområde	Platene kan anvendes som tak, gulv og kledning.
Renhold/vedlikehold/lagring	Platene bør oppbevares inne i en tørr bygning. Hvis oppbevaring må skje utendørs bør de dekket over med polyten eller presenning flatt på bakken med minst 3 strø.

Mekaniske egenskaper

Dimensjon	Bøyefasthet // (N/mm ²)	Strekkfasthet // (N/mm ²)
2440x1220x9	72	7,433
2440x1220x12	66	7,009
2440x1220x15	63	6,806
2440x1220x18	57	6,193
2440x1220x21	56	6,790

Produktegenskaper	
Brann	Unngå direkte flammer mot platene. Platene kan antenne på temperaturer over 200 celsius. Platestøvet er meget eksplosivt og derfor er det meget farlig å være i nærheten av platestøvet i lukkede områder hvor det finnes antenningskilder. Ved brann anbefales vann, karbondioksid eller sand som brannslukningsmiddel.
Formaldehyd	Produktene har meget lave verdier av formaldehyd.
Miljø	Arauco er PEFC godkjent.
Lim	AraucoPly platene er limt med WBP phenolic klebestoff og tilfredsstillende EN 314 standard for formaldehyd utslipp innen E1 nivået.

Montering	
Generelt	Bruk passende verktøy.
Verneutstyr	Vernebriller, hansker o.l er anbefalt når det arbeides med produktene.