



Norébo AS

# FDV-DOKUMENTASJON

FORVALTNING – DRIFT – VEDLIKEHOLD

**FURU KRYSSFINER**

**NOBB modulnr:1040310**

## PRODUKTBESKRIVELSE

Kryssfiner plater av nord-europeisk furu. Platene er limt med et vannfast lim (WBP – Weather and Boil Proof). Densiteten på produktet er ca. 550 kg/m<sup>3</sup>. Platene har en ytterfinér som tilsvarer kvalitet B/X eller BB/X. Treverket er ubehandlet og må behandles deretter ved bruk utendørs.

## EGENSKAPER

Platene egner seg godt til både innendørs og utendørs bruk. Ved store svingninger i temperatur og luftfuktighet kan man oppleve at platene kver seg noe. Dette vil normalt gå tilbake etter at platene har avklimatisert seg, noe som vanligvis tar fra en til to uker.

## ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Vedlikeholdes som ubehandlet treverk. Ved utendørs bruk må platene vedlikeholdes med et intervall som gjør at kantene og overflaten ikke blir direkte utsatt for fuktighet. Avhengig av påvirkning fra vær og vind vil et generelt vedlikeholdsintervall med bruk av beis være hvert år, med dekkbeis eller maling bør man vedlikeholde med intervaller på 1-2 år. Særlig viktig er det med vedlikehold på kantene, da beskyttelsen der vil slites hurtig og muligheten for inntregning av fukt er store.

## MILJØPÅVIRKNING

Platene har ingen målbar effekt på innemiljø.

## HENVISNINGER

Ingen henvisninger.

## BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL

Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall. Bør deponeres til egnet mottaksstasjon for treverk.

## TEKNISK SERVICE:

Importør: Norébo AS  
Org.nr: 938 152 802  
Adresse: Postboks 2604, 5828 Bergen  
Telefon: 55 19 92 40  
Telefax: 55 19 92 49  
e-post: [post@norebo.no](mailto:post@norebo.no)  
web: [www.norebo.no](http://www.norebo.no)

