

Ebo Montasjeskum 1K

1/2

BESKRIVELSE

PARAFOAM 1K er et én-komponent skum basert på en fuktighetsgivende polyurethan prepolymer. Inneholder ikke CFC. Patronen har en sikkerhets-ventil i et spesielt syntetisk materiale:

- ingen fuktighet kommer til
- kan lagres både horisontalt og vertikalt
- ingen vulkanisering bak ventilen (ingen reaksjon av fuktighet og prepolymer)
- Skummet vil ikke lekke gjennom ventilen

Patronen er laget på en slik måte at det er mulig å lukke patronen og bruke den flere ganger.

PÅFØRING

Overflater: Meget god klebeevne på betong, murverk, stein, gips, tre, fibersement og metaller. Fylling, forsegling og isolering av skjøter:

- avdeler vegger fra tak
- åpning mellom vinduer og dørkarmer og vegger.
- tilpasser rom mellom prefabrikerte bygningselementer
- fuge mellom skorstein, takbeskyttelse, takpaneler og veggpaneler
- rundt kabler og rør, gjennomganger mellom vegger og tak
- liming av paneler/isolasjonsmatter (som polyurethan og polystyrene)
- god termisk og akustisk isolasjon

FORBEREDELSE

Overflaten skal være ren, tørr, støvfri og fettfri. Porøse overflater må fuktes med vann før bruk.

BRUKSANVISNING

Påføring: Rist patronen kraftig 20-30 ganger før bruk. Fjern den hvite hetten. Skru pistolen godt inn i ventilen. Snu beholderen (ventilen peker nedover). Skjøter og hulom må bare fylles 50%. Ved fuging av dype hull og skjøter må skummet påføres i punkter i korte intervaller på 1-2 timer.
Etter bruk: Trykk munnstykket godt fast til ringen over pistolen. Pass på at den sitter godt fast.

SIKKERHET

Les fare-etiketten nøye før bruk av EBO Montasjeskum. EBO Montasjeskum må bare brukes i godt ventilerte områder. Røyking forbudt. Bruk passende arbeidsklær, hansker og øyevern. Beskytt omliggende flater med papir eller plasfolie.

RENGJØRING

Søl fra skummet må fjernes umiddelbart før det kleber seg fast, med Parafom Gun & Spray cleaner. Herdet skum kan bare fjernes mekanisk eller med PU foam remover.

EMBALLASJE

500 ml og 750 ml tinnbelagte patroner
12 patroner per kartong.

OPPBEVARING

15 mndr når oppbevart tørt og kjølig.

Ebo Montasjeskum 1K

2/2

TEKNISKE/KJEMISKE DATA

Type	polyurethane-prepolymer
Farge	Gul
Herdesystem	Fuktighet
Tetthet	20 kg/m ³
Yield	35-40 liter (750 ml)
Brannfareklasse	B3 (DIN 4102, part 1)
Klebefri	etter 11-13 min
Kan skjæres	etter ca. 25-30 min
Bærende stabilitet	etter ca. 12 hours
Brukstemperatur	lokaler: + 5°C up to + 30°C
Temperaturbestandighet	- 40°C opptil + 80°C lang sikt - 40°C opptil + 100°C kort sikt
Optimal temperatur for patronen	20°C
Termisk ledningsevne	0.03 W/m ² K (DIN 52612)
Strekfasthet	0,13 N/mm ²
Trykkbestandighet	2 N/cm ² (DIN 53421)
Skjærstyrke	6 N/cm ² (DIN 53427)
Elongation at tension	26% (DIN 53430)
Vannabsorberende	0,3 Vol. %
Akustisk isolasjon	58 dB (DIN 52210-3)

Vår informasjon er basert på omfattende laboratorieforsøk som har til hensikt å hjelpe brukeren til å finne best mulige produkt og arbeidsmetode. Da brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvaret for de resultater som oppnås ved produktets anvendelse. Opplysningene i dette produktinformasjonsblad er retningsgivende typiske verdier, og er således ikke produktspesifikasjoner. Det henvises forøvrig til våre alminnelige salgs- og leveringsbetingelser.

**Norèbo AS, Liamyrane 10, Postboks 2604 Liamyrane, N-5828 Bergen, Norge.
post@norebo.no Tlf. +47 55 19 92 40 - Fax. +47 55 19 92 49**