

Produkt informasjon:

Sponplatelim

All-round hurtigherdende monteringslim

Produktbeskrivelse & bruk:

Sponplatelim er et ekstra sterkt monteringslim til de fleste krevende byggeoppgaver. Anvendes til montering av veggplater, paneler, lister m.m. samt som forsterking ved spikring og skruing.

Særlig velegnet til liming av undergulve av bl.a. sponplater. Limer tre, fliser, betong samt mange metaller og plasttyper.

Limet er fukt-, temperatur- og aldriingsbestandig.



Sponplatelim er et ekstra sterkt monteringslim til de fleste krevende byggeoppgaver. Brukes til montering av veggplater, paneler, lister m.m. samt som forsterkning ved spikring og skruing.

Fysiske / kjemiske data:

Lim:

Type:	Løsemiddelholdig lim på SBR-basis
Farge:	Beige
Konsistens:	Pastøs, tixotropisk
Tørrstoffinnhold:	ca. 60 %
Tetthet:	ca. 1,2 kg/liter
Holdbarhet:	Minimum 24 mdr i uåpnet emballasje ved kjølig oppbevaring.

Herdet lim:

Farge:	Beige
Bestandighet:	Temperatur: ca. -40 °C til 80 °C, avhengig av styrkekrav. Limet er termoplastisk (d.v.s. styrken reduseres ved økt temperatur).
	Vann: God

Bruksanvisning:

Forberedelse:

Limflatene skal være rene og helst tørre, samt fri for olje, fettstoff, slipemiddel, støv og løse partikler. Tørre limflater gir det beste resultatet. Ved bruk i lave temperaturer, kan patronen med fordel oppbevares ved stuetemperatur før bruk.

For å minske risikoen for senere knirking i undergulvskonstruksjoner pga uttørking, skal alle materialer, før de limes, være akklimatisert til den senere likevektstetthet på bruksstedet.

Påføring:

Patronens gjengetopp kuttes med en skarp kniv, deretter skjæres fugespissen med et skrått snitt. Limet påføres ved hjelp av en fugepistol.

Sponplatelim påføres i limstrenger på underlaget eller materialet i en innbyrdes avstand på ca. 10 - 20 cm, avhengig av oppgaven. Noen oppgaver kan kreve spesielle monteringsmetoder, følg leverandørens veiledninger.

Vær oppmerksom på at noen veggmaterialer (f.eks. flamingo og noen typer laminatplater) ikke tåler organiske løsemidler - bruk evt. Aqua Montage 295 eller MS Montage 299 i stedet.

Anvendelsestemperatur:

ca. -10 °C til +35 °C

Monteringstid:

0 - 10 minutter, avhengig av underlag og temperatur.

Montering:

Platene trykkes med en gang på plass med et kraftig trykk, evt. med rulle eller hammer og kloss. Ca. 20 - 30 minutter etter oppsettingen trykkes emnet igjen kraftig mot underlaget.

Ønskes et kraftigere og hurtigere »hug«, luftes limfugen kort tid etter oppsettingen, ved at emnene tas fra hverandre igjen i noen sekunder. Deretter trykkes de hardt sammen.

Ved oppsetting av store og tunge plater kan det være nødvendig å støtte, eller holde materialerne på plass, evt. med skruetvinger eller søm.

Rækkeevne:

Undergulv: ca. 20 – 25 meter fuge pr. patron, avhengig av dimensjoner og styrkekrav. Panelplater: ca. 2 – 3 m² pr. patron, avhengig av dimensjoner og styrkekrav.

Rengjøring:

Lim på huden fjernes med vann og såpe, bruk evt. pimpstin eller såpe med slipemiddel. Verktøy rengjøres med aceton mens limet fremdeles er vått. Herdet lim kan kun fjernes mekanisk.

Følg alltid monteringsinstruksjonene fra material-leverandøren.

Sikkerhet:

Helsefareklasse:

Lokalirriterende

Brannfareklasse:

Meget brannfarlig

Faresetninger:

Irriterer øynene. Skadelig for organismer som lever i vann; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Gjenta bruk kan gi tørr eller sprukken hud. Damp kan forårsake sløvhet og svimmelhet. Oppbevares utilgjengelig for barn. Ved inntakelse, kontakt omgående lege og vis denne beholder eller etikett.

For ytterligere opplysninger om sikkerhet henvises til produktets sikkerhetsdatablad.

Vår informasjon er basert på omfattende laboratorieforsøk som har til hensikt å hjelpe brukeren til å finne best mulige produkt og arbeidsmetode. Da brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvaret for de resultater som oppnås ved produktets anvendelse. Opplysningene i dette produktinformasjonsblad er retningsgivende typiske verdier, og er således ikke produktspesifikasjoner. Det henvises forøvrig til våre alminnelige salgs- og leveringsbetingelser.

**Norébo AS, Liamyrane 10, Postboks 2608 Liamyrane, N-5828 Bergen, Norge.
post@norebo.no Tlf. +47 55 19 92 40 - Fax. +47 55 19 92 49**