

## Produktinformasjon:

# Asfaltlim

### Til sammenliming, tetting og reparasjon av takpapp mot takpapp og inndekninger

#### Produktbeskrivelse & anvendelse:

Asfaltlim er en 1-komponent bitumen baseret klebe- og tetningsmasse til takpapp mot takpapp og andre byggematerialer.

Asfaltlim brukes til kantliming av ny takpapp, til kaldliming av takpapp og inndekningsmaterialer mot f.eks skorsteiner, avtrekkshetter, tak- og overlys-vinduer samt til reparasjoner av takpapp.

Danner en plasto-elastisk limfuge, som tåler mindre bevegelser. Hefter på tegl, eternitt, sink, takpapp, asfalt mm.



Asfaltlim er en 1-komponent lime- og tetningsmasse basert på bitumen. Herder til en plasto-elastisk fuge, som kan tåle opp til 10 % bevegelse.

#### Fysiske / kjemiske data:

##### Fugemasse:

Type:	Bitumen basert, 1-komponent
Fungicidbehandlet:	Nei
Konsistens:	Pastøs, tixotropisk masse
Tetthet:	ca. 1,0 kg/liter
Holdbarhet:	2 år i uåpnet emballasje ved tørr og kjølig oppbevaring.
Emballasje:	

##### Herdet fugemasse:

Overmalbar:	
Elastisitet:	ca +/- 10 %
Bestandighet:	Temperatur: ca. -40 °C til +90 °C Klimatisk aldring: god

## **Bruksanvisning:**

- Dimensjonering av fugen:** *Fuger der det brukes Asfaltlim bør dimensjoneres slik at bevegelsen av den frie fugesubstans er under +/- 10%*
- Forberedelse av materialer:** *Fugeflatene skal være tørre, rene, fri for fettstoff, støv og løse partikler. Asfaltlim kan brukes uten primer på de fleste overflater som f.eks bitumen, sten, aluminium, sink, bly, kobber, PVC, gummi m.m.*
- Ved fuging på fuktige underlag bør fugemassen trykkes særlig godt mot underlaget.*
- Da det i praksis kan forekomme variasjoner i de enkelte materialer, bør det alltid utføres tilstrekkelige vedheftingsforsøk før igangsettelse av - især store - oppgaver.*
- Anvendelsestemperatur:** *Kan påføres ved temperaturer fra +5 °C til +35 °C.*
- Påføring:** *Patronens gjengetopp skjæres av med en skarp kniv. Deretter skjæres fugespissen med et skrått snitt, som er litt mindre enn fugens bredde. Fugemassen påføres ved hjelp av hånd- eller trykkluftpistol.*
- Sørg for god utlufting ved bruk i lukkede rum.*
- Herding:** *Klebefri etter ca. et døgn. Gjennomherder etter 1-3 uker, avhengig av temperatur og fugetykkelse.*
- Etterbehandling:** *Anvendes Asfaltlim på steder med regelmessig ferdsel, anbefales det å beskytte den mot slitasje og mekaniske påvirkninger.*
- Rengjøring:** *Verktøy rengjøres f.eks. med bensin eller terpentin.*

## **Sikkerhet:**

- Helsesfareklasse:** *Se sikkerhetsdatablad*
- Brannfareklasse:** *Se sikkerhetsdatablad*

*For ytterligere opplysninger om sikkerhet henvises til produktets sikkerhetsdatablad.*

*Vår informasjon er basert på omfattende laboratorieforsøk som har til hensikt å hjelpe brukeren til å finne best mulige produkt og arbeidsmetode. Da brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvaret for de resultater som oppnås ved produktets anvendelse. Opplysningene i dette produktinformasjonsblad er retningsgivende typiske verdier, og er således ikke produktspesifikasjoner. Det henvises forøvrig til våre alminnelige salgs- og leveringsbetingelser.*

**Norèbo AS, Liamyrane 10, Postboks 2608 Liamyrane, N-5828 Bergen, Norge.  
post@norebo.no Tlf. +47 55 19 92 40 - Fax. +47 55 19 92 49**